


# 石英試験管

## QUARTZ TEST TUBE

生産性の大幅な改善により、極めて低価格で高品質を実現。  
SiO<sub>2</sub> 99.99%の高純度で、アルカリ溶出問題なし。



可視光域だけでなく、紫外線～赤外線域までの高い透過率。-196℃～1000℃まで使用可能で、急加熱・急冷却も対応。  
疎水性でしかも粉体の付着も極端に少ない。  
ロットによって特注品にも対応可能。

品番	外径(mm)	肉厚(mm)	全長(mm)
QTTJ-10075	10	1.0	75
QTTJ-12075	12	1.0	75
QTTJ-12100	12	1.0	100
QTTJ-13075	13	1.2	75
QTTJ-13100	13	1.2	100

ガラス分類	組成(重量%)					アルカリ溶出	
	SiO <sub>2</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	CaO + BaO		
石英ガラス	99.99	—	—	—	—	無	
ホウケイ酸ガラス	Type1	81.0	13.0	2.0	4.0	—	少
	Type2	79.0 (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含む)	11.0	SiO <sub>2</sub> と合算	8.0	2.0	中
ソーダ石灰ガラス	70~73	—	1~1.8	13~15	7~12	多	

参考